

**dal 1923**

Cap. Soc. € 99.500  
R.E.A. (AN) 59031/1967  
Registro Imprese 6087 Trib. An.  
Cod. Fisc. - P.IVA 00091890426  
www.mattoli.it info@mattoli.it

**MARMI GRANITI MARMETTONI**

Mattoli s.r.l.  
p.o.box 118 60035 JESI (An) Italia  
stabil. e uffici Via Piandelmedico, 24  
Tel. +39.0731.21.33.70 Fax 21.30.28



## SCHEMA TECNICA di “ LEONARDO 628 ” ( “Leonardo “ è Màttoli )

MÀTTOLI ha imposto il nome di “ LEONARDO ” ad un’elegante linea di prodotto che ha creato per un grosso intervento di arredo urbano nei luoghi natali del grande maestro di Vinci.

Caratteristica peculiare del pavimento “ LEONARDO “ è la superficie in vista, costituita da micrograniglie di porfido e/o granito, con finitura “sabbata profonda” che lo rende antiscivolo e di raffinato aspetto mettendo in evidenza i pregiati inerti quarzosi.

“ LEONARDO “ è resistente all’usura, all’urto, alla compressione, alla flessione ed è ingelivo.

“ LEONARDO 628 “ è una lastra prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato e pressato in presse ermetiche ed è composto da due strati:

- “strato in vista” (spess. mm. 18 ca.) costituito da un impasto, gettato fluido e vibrato, composto da micrograniglie di puro Porfido legate da ultracemento Portland ad alta resistenza addizionato con polveri silicee e con specifici additivi, nonché colorato con ossido di ferro marrone.
- “strato di sottofondo di rinforzo” (spess. mm. 20 ca.) costituito da un impasto di sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

La compattezza e la resistenza del prodotto sono assicurate da una potente vibrazione e da un elevato grado di pressatura.

- spessore totale mm. 38 ca.
- peso Kg./mq. 85 ca.
- il formato standard è di cm. 40 x 60, dal quale possono essere ottenuti dei “sottomultipli” che, sapientemente posati in opera, danno vita ad un pavimento articolato “a corsi” come per le pietre naturali.

La posa in opera è consigliata su massetto cementizio idoneo ad evitare cedimenti strutturali. L’allettamento va effettuato con malta cementizia fluida e getto di boiacca o con idoneo collante.

Si raccomanda di non imbrattare la superficie in vista con cemento o simili: nell’eventualità pulire e lavare prima che induriscano.