



SCHEDA TECNICA DI "INCERTUM" Mättoli

L' **INCERTUM** MATTOLI è la soluzione ideale per la pavimentazione di spazi di arredo urbano e privato, anche a traffico molto intenso per la sua resistenza all'usura e al gelo e perché antisdrucchiolo.

Caratteristica peculiare di **INCERTUM** è di avere la superficie in vista costituita da micrograniglie di porfido o di marmi pregiati e "disegnata" sullo stile di una pietra ad opera incerta

INCERTUM è realizzato in quadrotti cementizi vibrati e pressati:

- Formato cm. 40x40 – spessore mm. 38 ca. – Peso Kg. 85 ca./Mq.

INCERTUM è composto da due strati:

- 1) "Strato superiore in vista" (mm. 1,8 ca.) composto da micrograniglie di porfido o di marmo tenacemente legate con ultracementi ad altissima resistenza, di colorazione naturale o pigmentati con speciali ossidi foto-idroresistenti.
- 2) "Secondo strato" (sottofondo di rinforzo – mm. 20 ca.) costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

INCERTUM è fornito con finitura di tipo "**SGREZZATO**"(Levigato)

La posa in opera può essere effettuata:

- 1) su malta cementizia curando l'accostamento di una mattonella contro l'altra senza distanziature;
- 2) a secco su letto di sabbia (solo per uso pedonale);
- 3) su SUPPORTI IN PLASTICA (pavimentazione galleggiante) raccomandata per la pavimentazione di terrazze.

VOCE DI CAPITOLATO di "INCERTUM" Mättoli

Fornitura e posa in opera di pavimentazione "INCERTUM" tipo Mättoli (o equivalente purchè di pari qualità) in quadrotti da cm. 40x40x3,8 ca. a doppio strato vibrati e pressati in presse ermetiche, con lo strato in vista costituito da micrograniglie di porfido o marmo legate con ultracementi ad alta resistenza di colorazione naturale o pigmentati con speciali ossidi foto-idroresistenti; la finitura superficiale sarà di tipo "Sgrezzato"

Il secondo strato, sottofondo di rinforzo, sarà costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di ca cm. 5 e getto di boiaccia, compreso l'onere della battitura (con mazzolo) per garantire una perfetta adesione. (oppure a secco su letto di sabbia o su Supporti di Plastica.).