

dal 1923

Cap. Soc. € 99.500
R.E.A. (AN) 59031/1967
Registro Imprese 6087 Trib. An.
Cod. Fisc. - P.IVA 00091890426
www.mattoli.it info@mattoli.it

MARMI GRANITI MARMETTONI

Mattoli s.r.l.
p.o.box 118 60035 JESI (An) Italia
stabil. e uffici Via Piandelmedico, 24
Tel. +39.0731.21.33.70 Fax 21.30.28



SCHEDA TECNICA di “ **ETNA** ” (“ *Etna* ” è Màttoli)

MÀTTOLI ha creato “ ETNA ” : una esclusiva linea di prodotto particolarmente indicata per la pavimentazione di spazi pubblici e privati.

Caratteristica peculiare del pavimento “ ETNA ” è la superficie in vista, costituita da micrograniglie di Porfido e Quarzo Ferroso, con finitura “sabbia” che lo rende antisdrucciolevole e di elegante aspetto mettendo in evidenza i pregiati inerti quarzosi. La particolare colorazione scura e la notevole durezza lo rendono simile alla “pietra lavica”. “ ETNA ” è resistente all’usura, all’urto, alla compressione, alla flessione ed è ingelivo.

“ ETNA ” è una lastra prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato e pressato in presse ermetiche ed è composta da due strati:

- “strato in vista” (spess. mm. 18 ca.) costituito da un impasto, gettato fluido e vibrato, composto da micrograniglie di Porfido e Quarzo Ferroso legate da ultracemento Portland ad alta resistenza addizionato con polveri silicee e con specifici additivi.
- “strato di sottofondo di rinforzo” (spess. mm. 20 ca.) costituito da un impasto di sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

La compattezza e la resistenza del prodotto sono assicurate da una potente vibrazione e da una elevato grado di pressatura.

- spessore totale mm. 38 ca.
- peso Kg./mq. 85 ca.
- il formato standard è di cm. 40 x 60, dal quale possono essere ottenuti dei “sottomultipli” (cm 40x40x3,8 o cm 25x25x3) che, sapientemente posati in opera, danno vita ad un pavimento articolato “a corsi” come per le pietre naturali.

La posa in opera è consigliata su massetto cementizio idoneo ad evitare cedimenti strutturali. L'allettamento va effettuato con malta cementizia fluida e getto di boiaccia o con idoneo collante.

Si raccomanda di non imbrattare la superficie in vista con cemento o simili: nell'eventualità pulire e lavare prima che induriscano.